

Техническая карта материала  
Издание: 04/05/2009; UA\_05/2011\_AS  
Идентификационный №  
2010  
Separol® -N

## Separol® - N

### Смазка для опалубок

#### Описание материала

Separol® - N это отделительный материал для опалубок на основе минерального масла с низкой вязкостью и небольшим расходом. Применяется на гладких опалубках.

#### Применение

Separol® - N используется как физико-химический отделительный материал для опалубок с абсорбирующей и неабсорбирующей поверхностью. При нанесении на опалубку облегчает снятие опалубки и позволяет получить более гладкую поверхность бетона.

Separol® - N должен наноситься тонким слоем при помощи шприца.

Также возможно нанесение при помощи ткани. При этом смазка должна быть нанесена выборочно и равномерно распределена тонким слоем.

Нанесение влажной тканью не рекомендуется.

#### Характеристики/Преимущества

- Обеспечивает хорошее качество при небольшом расходе материала.
- Высокая эффективность при низкой вязкости.
- Не поддается коррозии.
- Обеспечивает чистое, быстрое и простое отделение опалубки
- Сохраняет свои свойства при повышенных температурах и нагреве опалубки до +70°C.
- Невосприимчив к вибрациям.

#### Техническое описание

##### Вид

##### Состояние/ Цвет

Желтое масло.

##### Упаковка

Пластиковые канистры	27 л
Стальные бочки	200 л
Контейнеры	900 л

##### Хранение

##### Условия и срок хранения

Предохранять от прямых солнечных лучей. Выдерживает температуры до -20°C. Срок хранения минимум 1 год со дня производства при правильном хранении, в невскрытой заводской упаковке.

#### Технические характеристики

##### Плотность

0,85 кг/л

##### Вязкость

35 мПа/с

Construction



## Способ применения

<b>Расход</b>	Фанера, дерево:	~ 1 л на 22 м <sup>2</sup>
	Сталь или пластик	~ 1 л на 60 м <sup>2</sup>

<b>Условия нанесения / Ограничения</b>	<p>Separol® - N наносится неразбавленным при помощи кисти, валика, ткани или распылителем на очищенную, сухую опалубку. Равномерное нанесение тонким слоем обеспечивает безупречную поверхность бетона.</p> <p>В течение нескольких часов после нанесения Separol® – N необходимо предохранять от дождя. Для архитектурного бетона рекомендуется 1-2ух часовая фаза обветривания.</p> <p>Перед повторным применением материала поверхность опалубки должна быть тщательно очищена.</p>
--	--

**Рекомендуется произвести предварительные испытания**

<b>Замечание</b>	<p>Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.</p>
------------------	--

<b>Указания по технике безопасности</b>	<p>Для получения информации и консультации относительно безопасности применения, хранения и утилизации химических материалов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.</p>
---	---

<b>Юридические указания</b>	<p>Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.</p>
-----------------------------	--



Сика Украина,  
Украина  
03680 г. Киев  
ул. Смольная, 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19  
Факс: +380 44 492 94 18  
www.sika.ua  
www.sika.com

