

Sika® Pump-Start-1

Средство для предварительной смазки бетонопроводов

Описание материала	<p>Sika® Pump-Start-1 средство для предварительной смазки и защиты от износа бетонопроводов и двухпоршневых бетононасосов.</p> <p>Sika® Pump-Start-1, растворенный в воде смазывает стенки бетонопроводов и рабочие органы бетононасосов перед началом работ, облегчает начало и процесс прокачки бетонных и растворных смесей.</p>
Применение	<p>Содержание одного пакета Sika® Pump-Start-1 смешанного с 50 литрами воды прокачивается бетононасосом по бетоноводу. Как только трубопровод смазан полностью, процесс перекачивания бетонной смеси может быть начат. Первая партия бетонной смеси должна быть подана в бункер постепенно, чтобы гарантировать, что Sika® Pump-Start-1 проходит по трубопроводу перед бетоном.</p> <p>Sika® Pump-Start-1 имеет следующие области использования:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Перед началом прокачки бетононасосом обычных бетонных смесей.■ Перед началом торкретирования.■ Перед прокачкой растворов.
Характеристики / Преимущества	<ul style="list-style-type: none">■ Длинные органические молекулы Sika® Pump-Start-1 в соединении с водой производят смазку поверхности тонким слоем, который наносится на стенки насоса, труб и сопел и таким образом облегчает бесперебойный старт насоса и снижение давления и износа оборудования при прокачке.
Техническое описание	
Вид	
Состояние / Цвет	белый порошок
Упаковка	40 x 200 г пластиковых пакетов в ящике
Хранение	
Условия и срок хранения	24 месяца в фабрично закрытой упаковке, в сухом помещении при температурах от +5°C до +30°C.
Технические характеристики	
Плотность	Плотность порошка: ~ 800 - 1000 г/л
Уровень pH	~ 8.0 (при +20°C)
Инструкции по применению	
Дозировка	<p>1 пакет Sika® Pump-Start-1 растворяется в 30 л воды – расход зависит от диаметра трубы бетоновода и одной упаковки хватает примерно на смазку:</p> <p>Ø 65 мм: ~ 50 м</p> <p>Ø 100 мм: ~ 40 м</p> <p>Ø 125 мм ~ 30 м</p>



Замечания по применению / Ограничения

Рядовой бетон:
Sika® Pump-Start-1 не должен смешиваться с компонентами бетонной смеси, а использоваться только перед началом прокачивания.

Высококачественный бетон:
Первая порция бетонной смеси не должна смешиваться с бетоном основной конструкции.

Замечание

Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независимым от нас причинам.

Указания по технике безопасности

Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная, 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

