

Техническое описание продукта
 Редакция 07/2010; UA_09/2011_AS
 Идентификационный №
 Версия № 02
 Sika® PANBEX® Primer CB

Sika® PANBEX® Primer CB

Полимерная дисперсия – грунтовочный слой под материал Sika® Level – нанесение самовыравнивающихся полов

Описание материала

Sika® PANBEX® Primer CB это полимерная дисперсия на водной основе. Материал применяется как грунтовочный слой для упрочнения минеральных поверхностей перед нанесением материалов Sika® Level – самовыравнивающихся полов.

Соответствует требованиям EN 1504-2.

Применение

Sika® PANBEX® Primer CB используется:

- для проникновения в поверхность и устранения водопоглощения;
- образует гладкую пленку на бетонной поверхности, для предотвращения просачиваний воздуха и улучшает адгезию между слоями бетона;
- подходит для защиты от проникновения (Принцип 1, метод 1.2 по EN 1504-9).

Характеристики / Преимущества

- значительно увеличивает величину адгезии между слоями бетона;
- может использоваться на различных основаниях;
- легкость и быстрота в применении;

Испытания

Тесты / Стандарты

Sika® PANBEX® Primer CB соответствует требованиям EN 1504-2, Принципы №.1,2.

Техническое описание

Состояние / Цвет

Жидкость молочного цвета.

Упаковка

25л, 925л

Хранение

Условия и срок хранения

6 месяцев от даты производства при условии хранения в оригинальной закрытой упаковке. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С. Защищать от прямых солнечных лучей и температур ниже +5 °С.

Технические характеристики

Химическая основа

Полимерная дисперсия на водной основе.

Плотность

1050 кг/м³ ± 5%

Содержание твердых частиц

~ 49%

Вязкость

100 до 200 мПа.с



Информация о системе

Нанесение

Расход От 5,0 до 7,0 м² /л

Инструкция по нанесению

Подготовка основания Sika® PANBEX® Primer CB наносится на прочное, чистое основание, без пыли и других загрязнений

Способы применения / Инструменты Материал разбавляется водой, а количество слоев зависит от качества и пористости основания.

| Поверхность | коэффициент разбавления Sika® PANBEX® Primer CB:вода | Покрытие Sika® PANBEX® Primer CB полностью | Количество слоев |
|--|--|--|------------------|
| Выравнивающий слой (Сbx U3) | 1:3 | 0.15 л/м ² | 1 |
| Бетонное основание (в зависимости от пористости) | 1. слой 1:5 2. и 3. слой 1:3 | 0.15 до 0.20 л/м ² | 2 - 3 |

Грунтовочный слой наносится на чистое основание валиком или кистью. Время высыхания между слоями составляет приблизительно 2 часа при температуре +20 °C и 60% относительной влажности.

Хорошо подготовленное основание глянцевое, без каких либо матовых пятен.

Замечание

Все приведенные технические данные получены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики материалов могут варьироваться по независящим от нас причинам.

Указания по технике безопасности

Для получения информации и консультации относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

Юридические указания

Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольна, 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

