

## S-Felt A 300

### Выравнивающий слой

**Описание материала** S-Felt A 300 это выравнивающий слой изготовленный из полипропилена (PP)

**Применение** S-Felt A 300 используется в качестве выравнивающего слоя между мембранами Samafil® или Sikaplan® и шероховатыми поверхностями.

**Характеристики / Преимущества**

- Стойкий к битуму
- Не разлагается
- Высокая стойкость к бактериальной инвазии
- Долговечность
- Легкость в применении
- Подлежит рециклингу

#### Испытания

**Тесты / Стандарты**

- Огнестойкость по EN 13501-1
- Система управления качеством EN ISO 9001/14001

#### Техническое описание

##### Вид

**Состояние** Поверхность: структурная

**Цвет** Колорируемый

**Упаковка:** Рулоны S-Felt A 300 индивидуально упакованы в черную ПЭ пленку.

Длина рулона: 50.00 м  
Ширина рулона: 2.00 м  
Вес рулона: 30.00 кг

#### Хранение

**Условия и срок хранения** Рулоны S-Felt A 300 рулоны должны храниться в сухих условиях в горизонтальном положении, защищенными от прямых солнечных лучей. S-Felt A 300 не имеет срока годности при условии корректного хранения.

#### Технические характеристики



<b>Химическая основа</b>	100 % полипропилен (PP)	
<b>Длина</b>	50.00 м	
<b>Ширина</b>	2.00 м (+/- 2 %)	
<b>Толщина</b>	1.9 мм (+/- 10 %)	EN 9863
<b>Вес</b>	300 г/м <sup>2</sup> (+/- 10 %)	EN 9864
<b>Огнестойкость</b>	Класс E	EN 13501-1
<b>Прочность на растяжение:</b> продольная поперечная	≥ 300 Н/50 мм ≥ 400 Н/50 мм	EN 10319
<b>Растяжимость:</b> продольная поперечная	≤ 75 % ≤ 75 %	EN 10319

### Описание системы

<b>Конструкция системы</b>	Комплектующие :	- Sarnacol® 2170 - Sarnacol® T 660
	Совместимые материалы:	Все типы мембран Sarnafil® и Sikaplan®

### Условия применения / Ограничения

<b>Стойкость</b>	Не применяется для применения при постоянном воздействии УФ излучения
------------------	---

### Инструкция по установке

<b>Метод монтажа</b>	S-Felt A 300 укладывается в соответствии с действующей инструкцией по монтажу Sarnafil® и Sikaplan®. При необходимости S-Felt A 300 можно наклеить к основанию клеем Sarnacol® 2170 или Sarnacol® T 660. Нахлест смежных рулонов не менее 50 мм.
----------------------	---

<b>Условия / Ограничения</b>	Установочные работы должны проводиться только подрядчиками, прошедшими обучение в Сика по «Системам покрытий» Температурные ограничения при монтаже S-Felt A 300: Температура основания: -30 °C min. / +60 °C max. Температура воздуха: -20 °C min. / +60 °C max. Укладка некоторых вспомогательных материалов, на пр. монтажный клей/растворители имеют лимит до +5 °C. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими Техническим Картами материалов.
------------------------------	--

---

**Замечание** Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам

---

**Указания по технике безопасности** Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.

---

**Юридические указания** Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.

---



Сика Украина,  
Украина  
03680 г. Киев  
ул. Смольная 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19  
Факс: +380 44 492 94 18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

